



DER PFLASTERMÖRTEL FÜR DIE 24 STUNDEN ANWENDUNG

Pflastermeister Easy Speed für alle Anwendungsbereiche wo es **schnell** gehen muss. Die Vorteile von Easy kombiniert mit den Eigenschaften von Speed. Kurze Bauzeit, rasche Verkehrsfreigabe, **einfache Verarbeitung. Easy Speed, die Lösung.**



PFLASTERMEISTER EASY SPEED

DER HOCHLEISTUNGS-FUGENMÖRTEL FÜR SCHNELLE ERGEBNISSE



- **Schnelle Aushärtung**
Bereits nach 48 Stunden belastbar
- **Maximale Widerstandsfähigkeit**
Hohe Druckfestigkeit von $> 60 \text{ N/mm}^2$ nach 28 Tagen.
- **Optimierte Verarbeitbarkeit**
weichplastische Konsistenz für eine besonders einfache Anwendung.
- **Hoch frost- und tausalzbeständig**
Perfekt für stark belastete Flächen und widrige Witterung.
- **Ideal für breite Fugen**
Einsetzbar für Fugenbreiten von 8 mm bis 40 mm.



VERARBEITUNG

SCHNELLIGKEIT TRIFFT AUF QUALITÄT

Mit Pflastermeister Easy Speed kannst du Pflasterflächen schneller und effizienter verfugen als je zuvor. Je nach Bedarf wird der Fugenmörtel mit 3,5 bis 4,5 Litern Wasser pro 25 kg Sack angemischt. Wir empfehlen zum Mischen ein leistungsstarkes Rührwerk bzw. einen leistungsstarken Zwangsmischer.

Die zu verfugende Fläche ist vor, während und nach der Verfugung gut durchfeuchtet zu halten. Dadurch sind die Steine staubfrei und speichern genügend Feuchtigkeit für eine optimale Aushärtung. Auch bei leichtem Nieselregen kann Pflastermeister Easy Speed einfach verarbeitet werden.

Tipp:

Bei direkter Sonneneinstrahlung ist die Fläche während dem Verfugen stets feucht zu halten, um ein einheitliches Ergebnis zu gewährleisten.

Die Verfugung erfolgt in der Fläche im Schlammverfahren. Pflastermeister Easy Speed wird Zug um Zug frisch in frisch eingebaut, bis die Fugen vollständig gefüllt sind. Nach dem Einbau von Pflastermeister Easy Speed ist die verfugte Fläche feucht zu halten um ein Antrocknen des Mörtels an der Oberfläche zu verhindern. Nach einer entsprechenden Ansteifphase, die je nach Witterung zwischen 10 und 20 Minuten liegen kann, wird der überschüssige Fugenmörtel mit einem Abziehschieber entfernt. Die Endreinigung erfolgt mit Schwammbrett, Schwammbandmaschine oder Hochdruckreiniger (geringer Druck, breiter Strahl).

ANWENDUNGEN

IDEAL FÜR ALLE PFLASTERVERBÄNDE

Pflastermeister Easy Speed eignet sich besonders für:

- Pflastersteinflächen mit Klein- und Großsteinverbände
- Plattenbelägen aus Natur- und Kunststein
- Gebundene und gemischte Pflasterkonstruktionen
- Flächen mit hoher Verkehrsbelastung
- Flächen mit hohem Tausalzangriff und mechanischer Belastung

Pflastermeister Easy Speed wird in einer weichplastischen Konsistenz angemischt und ist so eine schnelle und lückenlose Verarbeitung möglich. Besonders für Flächen mit erhöhter Frost- und Tausalzbelastung ist Easy Speed die perfekte Lösung.

Wichtig:

Alle gebunden verfugten Flächen sind nach dem Einbau von Pflastermeister Easy mit einer Plastikplane abzudecken (mindestens 1-2 Tage), um Schwindrisse zu vermeiden und eine optimale Aushärtung zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	grau	
Größtkorn	1,5mm	
Trockenrohdichte	2180 kg/m ³	
Druckfestigkeit	nach 3 Tagen	> 25 N/mm ²
	nach 7 Tagen	> 45 N/mm ²
	nach 28 Tagen	> 80 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	> 8 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit	> 4 N/mm ²	
Fugenbreite	min. 5mm	max. 40mm
Verbrauch	ca. 2,2 kg/l Hohlraum	
Verarbeitungskonsistenz	je nach Wasserzugabe - plastisch bis weichplastisch	
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten	
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C	
Frost-/Tausalzbeständigkeit	XF4 nach ONR 23303	
patentierter Zuschlagstoff	Patentnr.516171	



PFLASTERMEISTER EASY SPEED
WENN ES SCHNELL, STARK UND
LANGLEBIG SEIN MUSS